

WEICON Anti-Seize Медная Паста

Антикоррозионная монтажная паста

Техническая спецификация
Дата: 05.12.2014 – страница 1/1

Описание

Anti-Seize применяется в качестве антикоррозионной защиты и высокопроизводительной монтажной пасты для резьбовых соединений и монтажных деталей, подверженных предельным статическим и динамическим нагрузкам, а также для медленно вращающихся установок, работающих в диапазоне высоких температур. Обладает прекрасными разделительными свойствами, в особенности, что касается высоколегированных сталей и использования различных металлов.

Паста Anti-Seize состоит из избранного, мелко измельченного, металлического, твердого, смазочного материала и смеси синтетических масел, которые обеспечивают высокую прочность сцепления, отталкивают воду, устойчивы к пресной, соленой и горячей воде, водяному пару, щелочным и слабокислым средам. Паста Anti-Seize соответствует MIL 907 D и относится к классу NLGI – 1.



WEICON Anti-Seize Медная Паста состоит из композиции специальных добавок и комбинации твердого смазочного материала в форме графита с медной стружкой. Этот состав обеспечивает низкие показатели трения и высокие разделительные качества.

Медная антикоррозионная монтажная паста образует эффективную смазывающую и разделительную пленку на монтажных инструментах, защитных втулках, винтах, болтах, поршнях, резьбовых, стыковых и байонетных соединениях.

Технические данные

Основа	минеральное масло
Цвет	медь
Загуститель	комплекс алюминиевого состава
Твердый смазочный материал	медь, графит
SRV-аппарат показатель трения	0,11-0,13
Коэффициент трения общий	0,12 μ
Коэффициент трения резьба	0,11 μ
Коэффициент трения верхней внутренней поверхности	0,13 μ
ЧМТ-тест (DIN 51 350) нагрузка сваривания	3200 N
Плотность при +20°C (DIN 50017)	1,1 г/см³
Кинематический коэффициент вязкости базового масла	180мм²/с
Температура каплепадения (IP 396)	+180°C
Рабочая пенетрация (DIN ISO 2137)	310 до 340 1/10 мм
Устойчивость к температурам	-20 до +1.100°C

Предварительная обработка поверхностей

Поверхность, на которую должен быть нанесен Anti-Seize, в зависимости от степени загрязнения очистить универсальным очистителем S WEICON. Ранее использованные винты, болты, шурупы предварительно очистить металлической щеткой и после этого очистить универсальным очистителем S WEICON.

Инструкция по применению

Обильно нанести Anti-Seize с помощью кисточки, щетки, тряпки или губки. При нанесении на шурупы важно нанести смазку до головки шурупа, для достижения хорошего уплотняющего эффекта.

Не смешивать с другими жирами и смазками. Монтажная паста Anti-Seize не заменяет масляную и жировую смазку.

Хранение

Хранить в плотно закрытой, оригинальной упаковке в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Не хранить рядом с окислителями. Рекомендуемая температура хранения: комнатная.

Стандартная фасовка

Артикул 26200003 – 30г, пен система
Артикул 26200012 – 120г, банка+кисть
Артикул 27200400 – 400мл, спрей
Артикул 26200045 – 450г, банка
Артикул 26200050 – 500г, банка
Артикул 26200100 – 1кг, банка
Артикул 26200910 – 10кг, ведро

Вспомогательные материалы

Артикул 11202500-34 Универсальный очиститель Cleaner S

Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, гарантированных характеристик не предоставляют. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может быть предоставлена только на постоянное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на необходимом количестве образцов. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area · P.O. Box 118 216
DUBAI U.A.E.

Phone +971 4 880 25 05
Fax +971 4 880 25 09
Mobile +971 50 545 99 83
www.weicon.ae · info@weicon.ae

Weicon Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario · N2E 2C3
Canada

Phone +1 519 896 5252
Fax +1 519 896 5254
Cell +1 519 590 5168
www.weicon.ca · info@weicon.ca

Weicon Kimya Sanayi Tic.Ltd.Şti.

Yelibosna Mahallesi Yalçın Korış Caddesi
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3
34530 Yenibosna – İstanbul Turkey
www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr

WEICON Romania SRL

Str. Depozitelor 22
540240 Targu Mures, jud. Mures Romania
www.weicon.com · office@weicon.com