ПЭВВП ТУ 16-505.733-78

Провод медный обмоточный.
ПЭВВП – провод медный круглый для погружных водозаполненных электродвигателей с изоляцией из высокопрочной эмали и полиэтилена высокой плотности.

КОНСТРУКЦИЯ

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из высокопрочной эмали и полиэтилена высокой плотности.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура эксплуатации ..... не более 80 °С.
Минимальная температура окружающей среды ..... -50 °С
Гарантийный срок хранения .....2 года с даты изготовления.

Марка провода	Номинальный диаметр ТПЖ	Электрическое сопротивление изоляции	Пробивное напряжение
ПЭВВП	0,63 - 2,36 мм	500 Мом	3500 В

ПРИМЕНЕНИЕ

Провод предназначен для обмотки статоров погружных водозаполненных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин при напряжении до 660 В переменного тока частотой 40 - 60 Гц.

КОДЫ ОКП
35 9217
35 9218

ПЭЭИ2-180-МЭК ТУ 16.К71-278-98

Провод медный обмоточный.
ПЭЭИ2-180-МЭК – провод обмоточный круглый, эмалированный лаком на основе полиэфиримидов, с толщиной изоляции типа 2.

КОНСТРУКЦИЯ

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из эмали на основе полиэфиримидов.
Сечение круглое: от 0,063 до 2,5 мм^2.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурный индекс по ГОСТ 10519 .....180 °С.
Тепловой удар .....200 °С.
Термопластичность .....300 °С.
Гарантийный срок хранения ..... 1 год с даты изготовления.

ПРИМЕНЕНИЕ

Провод предназначен для применения в электрических машинах, аппаратах и приборах.

КОДЫ ОКП
35 9116

ПЭЭИД2-200-МЭК ТУ 16.К71-250-95

Провод медный обмоточный.
ПЭЭИД2-200-МЭК – провод медный круглый, эмалированный, с двухслойной изоляцией на основе полиэфиров и полиэфиримидов, с покрытием полиамидимидом с толщиной изоляции типа 2.

КОНСТРУКЦИЯ

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – двухслойная:
нижний слой – из эмали на основе полиэфиримидов;
верхний слой – из эмали на основе полиамидимидов.
Сечение круглое: от 0,25 до 2,5 мм^2.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурный индекс по ГОСТ 10519 .....180 °С.
Минимальная температура окружающей среды ..... -60 °С.
Тепловой удар .....220 °С
Термопластичность .....320 °С
Гарантийный срок хранения ..... 1 год с даты изготовления.

ПРИМЕНЕНИЕ

Провод предназначен для применения в электрических машинах, аппаратах и приборах.

КОДЫ ОКП
35 9118