ПЭТВ-1, ПЭТВ-2 ТУ 16-705.110-79

Провода медные обмоточные.
ПЭТВ-1 – провод медный круглый эмалированный, теплостойкий (нагревостойкий), покрытый слоем высокопрочной эмали, с толщиной изоляции по типу 1.
ПЭТВ-2 – провод медный круглый эмалированный, теплостойкий (нагревостойкий), покрытый слоем высокопрочной эмали, с толщиной изоляции по типу 2.

ПРИМЕНЕНИЕ

Провода используются для изготовления обмоток электрических машин и приборов.

КОДЫ ОКП
35 9115

КОНСТРУКЦИЯ

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из эмали на основе полиэфиров.
Сечение круглое: от 0,063 до 2,5 мм^2.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурный индекс по ГОСТ 10519 ..... 130 °С.
Минимальная температура окружающей среды ..... -60 °С.
Тепловой удар ..... 155 °С.
Термопластичность:
ПЭТВ-1 ..... 180 °С;
ПЭТВ-2 ..... 200 °С.
Гарантийный срок хранения ..... 1 год с даты изготовления.

ПЭТВМ ТУ 16.505.370-78

Провод медный обмоточный.
ПЭТВМ – провод медный круглый эмалированный, теплостойкий, высокопрочный.

ПРИМЕНЕНИЕ

Провод предназначен для механизированной намотки статоров электродвигателей серии 4А.

КОДЫ ОКП
35 9115

КОНСТРУКЦИЯ

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из эмали на основе полиэфиров.
Сечение круглое: от 0,25 до 1,4 мм^2.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурный индекс по ГОСТ 10519 ..... 130 °С.
Минимальная температура окружающей среды ..... -60 °С.
Тепловой удар ..... 180 °С.
Термопластичность ..... 200 °С.
Гарантийный срок хранения ..... 1 год с даты изготовления.

ПЭИП-155 ТУ 16.К56.030-2004

Провод медный обмоточный.
ПЭИП-155 – провод медный прямоугольный, эмалированный лаком на полиэфиримидной основе.

ПРИМЕНЕНИЕ

Провод используется в изготовлении электрических машин, аппаратов и приборов.

КОДЫ ОКП
35 9126

КОНСТРУКЦИЯ

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из эмали на основе полиэфиримидов.
Размеры по стороне "a" от 0,8 до 2,65 мм.
Размеры по стороне "b" от 2,0 до 9,0 мм.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурный индекс по ГОСТ 10519 ..... 155 °С.
Минимальная температура окружающей среды ..... -60 °С.
Тепловой удар ..... 200 °С.
Гарантийный срок хранения ..... 1 год с даты изготовления.