ПЭФД-2-200 ТУ 16.К56.027-99

Провод медный обмоточный.
ПЭФД-2-200 – провод медный круглый с двухслойной эмалевой изоляцией, стойкий к повышенным механическим, химическим и тепловым воздействиям, способен работать в среде трансформаторного масла и хладонов, с толщиной изоляции по типу 2.

КОНСТРУКЦИЯ

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – двухслойная:
нижний слой – из эмали на основе полиэфиримидов;
верхний – из эмали на основе полиамидимидов.
Сечение круглое: от 0,28 до 2,0 мм^2.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурный индекс по ГОСТ 10519 ..... 200 °С.
Минимальная температура окружающей среды ..... -60 °С.
Тепловой удар ..... 220 °С.
Термопластичность ..... 320 °С.
Гарантийный срок хранения ..... 1 год с даты изготовления.

ПРИМЕНЕНИЕ

Провод предназначен для механизированной намотки электродвигателей, обмоток для трансформаторов, электрических машин, аппаратов.

КОДЫ ОКП
35 9100

ПЭТД-Х-180, ПЭТД-180 ТУ 16-705.264-82

Провода медные обмоточные.
ПЭТД-180 - провод медный круглый с двухслойной эмалевой изоляцией.
ПЭТД-Х-180 - провод медный круглый с двухслойной эмалевой изоляцией стойкий к среде хладонов.

КОНСТРУКЦИЯ

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – двухслойная:
нижний слой – из эмали на основе модифицированных полиэфиров;
верхний – из эмали на основе полиамидимидов.
Сечение круглое: от 0,28 до 2,0 мм^2.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурный индекс по ГОСТ 10519 ..... 180 °С.
Минимальная температура окружающей среды ..... -60 °С.
Тепловой удар ..... 200 °С.
Термопластичность:
ПЭТД-180 ..... 260 °С;
ПЭТД-Х-180 ..... 300 °С.
Гарантийный срок хранения ..... 1 год с даты изготовления.

ПРИМЕНЕНИЕ

Провода предназначены для изготовления обмоток электрических машин и приборов.

КОДЫ ОКП
35 9116