ПЭТМ-155 ТУ 16-705.173-80

Провод медный обмоточный.
ПЭТМ-155 – провод медный круглый покрытый слоем изоляционной эмали на основе полиэфирцинуратимидов, теплостойкий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Провод предназначен для механизированной намотки статоров асинхронных двигателей серии АИ.

КОДЫ ОКП
35 9119

КОНСТРУКЦИЯ

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция –из эмали на полиэфирцианураттимидной основе.
Сечение круглое: от 0,063 до 2,0 мм^2.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурный индекс по ГОСТ 10519 ..... 155 °С.
Минимальная температура окружающей среды ..... -60 °С.
Тепловой удар ..... 175 ÷ 180 °С.
Термопластичность ..... 250 °С.
Гарантийный срок хранения ..... 1 год с даты изготовления.

ПЭТП-155 ТУ 16-505.547-73

Провод медный обмоточный.
ПЭТП-155 – провод медный прямоугольный эмалированный, теплостойкий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Провод предназначен для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов.

КОДЫ ОКП
35 9127

КОНСТРУКЦИЯ

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из эмали на основе полиэфиримидов.
Размеры по стороне "а" от 0,8 до 2,0 мм.
Размеры по стороне "b" от 2,0 до 5,6 мм.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурный индекс по ГОСТ 10519 ..... 155 °С.
Минимальная температура окружающей среды ..... -60 °С.
Тепловой удар ..... 200 °С.
Гарантийный срок хранения ..... 1 год с даты изготовления.

ПЭТВП-В, ПЭТВП-С ТУ 16-705.457-87

Провода медные обмоточные.
ПЭТВП-В - провод медный, прямоугольный, эмалированный теплостойкой высокопрочной эмалью. Пробивное напряжение изоляции - не менее 1000 В.
ПЭТВП-С - провод медный, прямоугольный, эмалированный теплостойкой высокопрочной эмалью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Провода предназначены для изготовления электрических машин и приборов.

КОДЫ ОКП
35 9125

КОНСТРУКЦИЯ

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из эмали на полиэфирной основе.
Пробивное напряжение изоляции - 250 ÷ 500 В, в зависимости от номинального диаметра проволоки.
Размеры по стороне "а" от 0,8 до 3,55 мм.
Размеры по стороне "b" от 2,0 до 12,5 мм.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурный индекс по ГОСТ 10519-76 ..... 30 °С.
Минимальная температура окружающей среды ..... -60 °С.
Тепловой удар ..... 200 °С.
Гарантийный срок хранения ..... 1 год с даты изготовления.