


НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ПРОВОДА

Провода предназначены для применения в электротехнических устройствах, аппаратах и установках.

Макс. рабочая температура жилы, [°C] ПМГ4, ПМГ5, ПМГЭ, ПМЛГ	+90
Срок службы, [лет]: ПМГ4, ПМГ5, ПМГЭ, ПМЛГ	10




ПМГ4
Медная проволока.

Марка и стандарт	Число жил	Сечение, кв. мм	Элементы конструкции	Область применения
ПМГ4 ТУ 16.К09-129-2003	1	185-500	медная проволока	Провода предназначены для применения в электрических установках и устройствах. Провода стойки к повышенному (до 294 кПа) и пониженному (до 133×10^{-4} Па) атмосферному давлению, атмосферным осадкам (дождь, роса, иней, туман), пыли. Провода предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 60°C до плюс 55 °C и при относительной влажности воздуха до 98% при температуре до плюс 35 °C
ПМГ5 ТУ 16.К09-129-2003	1	1,5-500	медная проволока	
ПМГЭ ТУ 16.К09-129-2003	1	240-500	медная проволока	
ПМЛГ ТУ 16.К09-129-2003	1	1,5-240	медная луженая проволока	

ПРОВОДА КОНТАКТНЫЕ

Провода предназначены для осуществления скользящего контакта с движущимся токосъемником.

Макс. рабочая температура жилы, [°C] МФ НлОл0,04Ф	+95 +110
Срок службы, [лет]: МФ НлОл0,04Ф	6 8,5



МФ
Медный фасонный провод.

Марка и стандарт	Число жил	Сечение, кв. мм	Элементы конструкции	Область применения
МФ ГОСТ 2584-86	1	85 100 120	медный фасонный провод	Предназначены для применения в воздушной контактной сети для передачи энергии электрическому транспорту. Допустимое напряжение, МПа (кгс/мм²)-117,7(12) Удельное электрическое сопротивление, мОм х м - 0,0177
НлОл0,04Ф ГОСТ 2584-86	1	100	фасонный провод из низколегированной меди	

ПРОВОЛОКА, ПРОФИЛИ, ШИНЫ


Кабельно-проводниковые изделия предназначены для изготовления кабелей, проводов и других электротехнических цепей.



ММЛ
Медная луженая проволока



ПМТ
Медная проволока



ПКМ
Профили медные

Марка и стандарт	Число жил	Сечение, кв. мм	Элементы конструкции	Область применения
ММЛ ТУ 16-505.850-75	1	0,1-0,68 0,8-4,60	медная луженая проволока	Проволока предназначена для применения в электрических установках и устройствах
ММ ТУ 16-705.492-2005	1	0,20-11	медная проволока	
МТ ТУ 16-705.492-2005	1	0,06-11	медная проволока	
АВЛ ТУ 16-705.472-87	1	1,25-5	алюминиевая проволока	
АТ, АМ ТУ 16.К71-088-90	1	0,8-15	алюминиевая проволока	
ПМТ, ПММ ГОСТ 434-78 ТУ 16-501.021-86	1	в бухтах «а» 1,5-5,6 «б» 7,5-14 на катушках «а» 0,80-5,6 «б» 2-14	медная проволока	
ПАТ, ПАМ ТУ 16-705.451-87	1	«а» 1,8-5,6 «б» 3,35-14	алюминиевая проволока	
ПКМ ТУ 16-501.033-87	1	«Н» 5-14 «Т» 2-6	профили медные	