



Акционерное общество «Обнинскоргсинтез»



Россия, 249030, Калужская обл., город Обнинск, Киевское шоссе 57. тел.: +7(484)394-45-25

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 58139-2018. Регистрационный № РОСС RU.32293.04ВЦА0.ОС01.01057. Срок действия до 19.05.2027 г.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Регистрационный № РОСС RU.32293.04ВЦА0.ОС01.01058. Срок действия до 19.05.2027 г.

Сертификат соответствия ISO 9001:2015. Регистрационный № 22.08.503-QM. Срок действия до 14.10.2024 г.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Регистрационный № РСР RU.002567. Срок действия до 11.07.2025 г.

Испытательная лаборатория масел и специальных жидкостей АНО «ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА», Россия, 249030, Калужская обл., город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57, ком 2, государственный реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21HT47 от 24.03.2016г.

ПАСПОРТ № 30

Масло моторное полусинтетическое универсальное SAE 10W-40, API SG/CD
(Масло полусинтетическое ГК ТСС Портатив SAE 10W-40 API SG/CD)
СТО 82851503-128-2014

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.30503/23 по 09.03.2026 г
19.20.29.111

24.05.2024 г.

30/24

24.05.2024 г., ГОСТ 2517-2012

39000 кг

24.05.2024 г.

24.05.2024 г.

Код ОКПД2:

Дата изготовления:

Номер партии:

Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу:

Масса партии:

Дата проведения испытаний:

Дата оформления паспорта:

Физико-химические показатели

Наименование показателей	Метод испытаний	Нормы по ТР ТС 030/2012	Нормы по СТО 82851503-128-2014	Фактические показатели
1	2	3	4	5
1 Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с	ASTM D445 ГОСТ 33	-	Не нормируется. Определение обязательно	97,56
2 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ASTM D445 ГОСТ 33	-	12,5-16,3	14,61
3 Индекс вязкости	ГОСТ 25371 ASTM D2270	-	Не нормируется. Определение обязательно	156
4 Вязкость динамическая на имитаторе холодного пуска CCS, мПа·с, не более, при температуре минус 25 °С	ГОСТ Р 52559 ГОСТ 33111 ASTM D5293	-	7000	6310
5 Вязкость динамическая на мини ротационном вискозиметре MRV, мПа·с, не более, при температуре минус 30 °С *	ГОСТ Р 52257 ГОСТ 33155 ASTM D4684	-	60000	42900
6 Температура застывания, °С, не выше *	ASTM D97 ГОСТ 20287	-	Минус 32	Минус 37
7 Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже *	ASTM D92 ГОСТ 4333	Не менее 135	215	236
8 Потери при испарении по NOACK, % *	ГОСТ 32330 ASTM D5800	-	Не нормируется. Определение обязательно	12,8
9 Щелочное число, мг КОН/г, не менее	ГОСТ 30050 ASTM D2896	-	6,0	7,95
10 Плотность при 15°С, г/см³	ГОСТ Р 51069 ГОСТ ISO 3675 ASTM D4052	-	Не нормируется. Определение обязательно	0,8725
11 Цвет	ASTM D1500 ГОСТ 20284	-	Не нормируется. Определение обязательно	2,0
12 Массовая доля кальция, мас. % **	ASTM D6481 ASTM D5185 ASTM D4951	-	В соответствии с нормой, установленной в документации на пакет присадок.	0,29
13 Массовая доля магния, мас. % **	ASTM D6481 ASTM D5185 ASTM D4951	-	В соответствии с нормой, установленной в документации на пакет присадок.	0,001
14 Массовая доля фосфора, мас. %, не более *	ASTM D6481 ASTM D5185 ASTM D4951	-	0,12	0,07
15 Массовая доля серы, мас. % **	ГОСТ Р 51947 ASTM D4294	-	В соответствии с нормой, установленной в документации на пакет присадок.	0,69
16 Массовая доля цинка, мас. % **	ASTM D6481 ASTM D5185 ASTM D4951	-	В соответствии с нормой, установленной в документации на пакет присадок.	0,08
17 Антипенные свойства, тенденция/стабильность, мл/мл, не более: - стадия 1 - стадия 2* - стадия 3*	ASTM D892 ГОСТ ISO 6247	-	10/0 50/0 10/0	0/0 0/0 0/0
18 Инфракрасный спектр	DIN 51451	-	Отчет	Отчет
19 Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	0,03	0,01(следы)
20 Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	Не более 0,03	0,015	0,007
21 Температура самовоспламенения, °С, не ниже ***	ГОСТ 12.1.044	Не менее 165	165	339

* - показатели определяются при поставке продукции на производство и по согласованию с заказчиком, но не реже одного раза в 6 месяцев.

** - нормы по элементному составу готового продукта согласовываются с представителем заказчика, в установленном на предприятии порядке, и должны соответствовать нормам по содержанию элементов для пакета присадок.

*** - определяется при декларировании соответствия ТР ТС 030/2012.

Заключение: Продукт соответствует требованиям ТР ТС 030/2012, СТО 82851503-128-2014.

Моторные масла применяются в двигателях внутреннего сгорания, где рекомендованы масла данного эксплуатационного уровня и класса вязкости.

Моторные масла хранят в потребительской таре в крытом помещении при температуре окружающей среды, обеспечивая защиту продукции от попадания влаги и загрязнений.

Гарантийный срок хранения масел моторных - 5 лет со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе, в таре производителя.

М.п.

Контролер ОТК

Д.И. Резникова