



Изоляционная лента ПВХ Scotch® Super 88

Особо прочная изоляционная лента для профессионального применения. Обладает такими же характеристиками, что и Scotch® Super 33+™, но имеет еще более высокую прочность к абразивному воздействию.

	Ед. измерения	Temflex™ 1300	780	Super 33+™	35	Super 88	22
Размеры	мм х м	15х10, 18х20 (только черная)	19х20	19х20, 25х33, 38х33	19х20	19х20, 38х33	12х33, 19х33, 38х33
Цвет		различные	черный	черный	различные	черный	черный
Материал основания		ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ
Толщина	мм	0,13	0,18	0,18	0,18	0,22	0,25
Прочность на разрыв	Н/10мм	>20	24	27	29,8	35	35
Максимальное удлинение (22°C)	%	>125	200	250	225	250	200
Адгезионная прочность (22°C)	Н/10мм	1,7	2,4	3	2,19	2,74	2,2
Сопротивление изоляции	Ом х см	—	—	10 ⁶	10 ⁶	10 ⁶	10 ⁶
Электрическая прочность	кВ/мм	38	45	45	45	45	45
Самозатухающая		Нет	Да	Да	Да	Да	Да
Температура применения*	°C	от 0 до +90	от -10 до +80	от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +105	от -40 до +80
Устойчивость к воздействию масел и растворителей		хорошая	отличная	отличная	отличная	отличная	отличная
Устойчивость к УФ		Нет	Да	Да	Нет	Да	Да

«—» — нет данных.

*Указанные температурные диапазоны являются фактическими диапазонами применения ПВХ лент высшего класса. Следует отметить, что при температурах ниже -18 °C наблюдается незначительное ухудшение эластичности, что не мешает отматывать ленту от ролика и накладывать на поверхность. При этом адгезия клеевого слоя остается высокой.



Электротехническое оборудование
3М Россия
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)

3М Клиентский центр
192029, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 70
корп. 3/А, 5-й этаж
БЦ «Фидель»
Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444

3М Клиентский центр
620142, Екатеринбург,
ул. Большакова, д. 70
БЦ «Корин-центр», 6 этаж
Тел.: +7 (343) 310 1430
Факс: +7 (343) 310 1429