



Толстостенные термоусаживаемые трубки 3М™

Серия HDT-A x/x



Преимущества

- Изделия изготавливаются из модифицированного самозатухающего полиолефина, имеющего высокую стойкость к старению
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и воздействию химикатов
- Термоклей, которым покрыта внутренняя поверхность трубок, заполняет неровности и пустоты, обеспечивая высокую герметичность соединения
- Трубки могут использоваться в качестве внешнего защитного кожуха для соединительных муфт



Технические характеристики	
Степень усадки	до 4:1
Продольная усадка	–10% макс.
Температура усадки	≥ 135 °C
Рабочая температура	110 °C
Влагоемкость	≤ 0,5%
Удельное объемное сопротивление изоляции	10 ¹³ Ом x см
Сопротивление пробую	11 кВ/мм

Параметры изделий

Название	Поставляемая длина	Внутренний диаметр		Толщина стенки	
		Перед усадкой	После свободной усадки	Перед усадкой	После свободной усадки
	мм	мм	мм	мм	мм
HDT-A 12/3	1000	12	3	1,05	3,2
HDT-A 19/6	1000	19	6	1,06	3,3
HDT-A 30/8	1000	30	8	1,49	4,8
HDT-A 38/12	1000	38	12	1,57	4,8
HDT-A 48/15	1000	48	15	1,50	4,8
HDT-A 85/26	1000	85	26	1,37	4,8
HDT-A 115/38	1000	115	38	1,43	4,8