

Плетенки медные экранирующие

ПМ, ПМО, ПМЛ, ПМЛО по ТУ РБ 05755944.010-97



НАЗНАЧЕНИЕ

Плетенки медные экранирующие предназначены для экранирования проводов, кабелей и других подобных изделий.

- ПМ** — плетенки из медной проволоки;
ПМО — плетенки из медной проволоки, облегченные;
ПМЛ — плетенки из медной луженой проволоки;
ПМЛО — плетенки из медной луженой проволоки, облегченные.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норма по типоразмерам							
	2×4	3×6	6×10	10×16	16×24	24×30	30×40	40×55
Наименьший диаметр экранируемых изделий, мм	2	3	6	10	16	24	30	40
Наибольший диаметр экранируемых изделий, мм	4	6	10	16	24	30	40	50
Диаметр проволоки для ПМЛО, мм	-	-	0,12	0,15	0,20	-	-	-

Диаметр проволоки для ПМО, мм	-	-	0,12	0,15	0,20	-	-	-
Диаметр проволоки для ПМ, мм	0,12	0,15	0,15	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30
Диаметр проволоки для ПМЛ, мм	0,12	0,15	0,15	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30
Плотность плетения, % не менее	75	80	80	80	80	80	80	80
Масса плетенки, кг/км (ПМЛ)	8	13	30	56	133	139	153	198

Строительная длина — не менее 2,5 м.

Средний срок службы проводов — не менее 15 лет.